



NO.1120060535

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 摄像机电池 LB-SU75 14.4V 5.2Ah 75Wh

Name of Sample: CAMERA BATTERY LB-SU75 14.4V 5.2Ah 75Wh

委托单位： 南京奥视威电子科技股份有限公司

Consignor: SWIT Electronics Co., Ltd

上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1120060535

1/11

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	摄像机电池 LB-SU75 14.4V 5.2Ah 75Wh		
	英文 English	CAMERA BATTERY LB-SU75 14.4V 5.2Ah 75Wh		
样品编号 Sample No.	1120060535			
委托单位 Consignor	南京奥视威电子科技有限公司 SWIT Electronics Co., Ltd			
生产单位 Manufacturer	南京奥视威电子科技有限公司 SWIT Electronics Co., Ltd			
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3			
样品外观 Appearance	黑色 塑胶外壳 Black Plastics cement shell			
样品接受日期 Accepted Date	2020-06-29	检测起迄日期 Test Date	2020-07-09 ~ 2020-08-06	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;撞击;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Overcharge, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	<p>经检测, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3</p> <p style="text-align: right;">生效日期(Date) 2020-08-07</p>			
备注 Comment	可充电锂电池组 Rechargeable Lithium Battery. /			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	210042

批准
Approver:
职务
Title:

王宇

副总工程师 (Vice chief engineer)

审核
Checker:

陈建峰

编制
Compiler:

傅佳



上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1120060535

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark	
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed		
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/	
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/	
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/	
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/	
6	撞击 Impact	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/	
7	过充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/	
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/	
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-25℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item:	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
			地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 1

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1 NO. 1120060535

3/11

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.47	16.59	431.38	16.57	0.02	99.88	0
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.55	16.56	431.54	16.54	0.00	99.88	0
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	430.87	16.57	430.90	16.56	0.00	99.94	0
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.34	16.59	431.29	16.58	0.01	99.94	0
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.09	16.57	431.12	16.56	0.00	99.94	0
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.53	16.56	431.50	16.54	0.01	99.88	0
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.75	16.57	431.68	16.56	0.02	99.94	0
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.47	16.56	431.38	16.54	0.02	99.88	0
以下空白	This space intentionally left blank							
备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.								

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 2

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1120060535

4/11

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items	热测试 Thermal test					
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.38	16.57	431.22	16.33	0.04	98.55	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.54	16.54	431.42	16.31	0.03	98.61	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	430.90	16.56	430.73	16.33	0.04	98.61	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.29	16.58	431.15	16.30	0.03	98.31	O
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.12	16.56	430.92	16.33	0.05	98.61	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.50	16.54	431.33	16.30	0.04	98.55	O
007	完全充电 25CYC Fully charged	431.68	16.56	431.56	16.32	0.03	98.55	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.38	16.54	431.30	16.32	0.02	98.67	O
以下空白	This space intentionally left blank							
备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire.								

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 3

SRICI Testing Co. , Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1120060535

5/11

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items	振动 Vibration					
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.22	16.33	431.28	16.22	0.00	99.33	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.42	16.31	431.44	16.19	0.00	99.26	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	430.73	16.33	430.76	16.22	0.00	99.33	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.15	16.30	431.19	16.20	0.00	99.39	O
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	430.92	16.33	430.95	16.22	0.00	99.33	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.33	16.30	431.38	16.20	0.00	99.39	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.56	16.32	431.58	16.21	0.00	99.33	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.30	16.32	431.29	16.21	0.00	99.33	O
以下空白	This space intentionally left blank							
备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.								

上海化工院检测有限公司 检测报告-附表 4

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4 NO. 1120060535

6/11

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items	冲击 Shock					
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.28	16.22	431.30	16.21	0.00	99.94	0
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.44	16.19	431.42	16.19	0.00	100.00	0
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	430.76	16.22	430.77	16.21	0.00	99.94	0
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	431.19	16.20	431.19	16.20	0.00	100.00	0
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	430.95	16.22	430.95	16.22	0.00	100.00	0
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.38	16.20	431.39	16.19	0.00	99.94	0
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.58	16.21	431.60	16.20	0.00	99.94	0
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	431.29	16.21	431.30	16.21	0.00	100.00	0
	This space intentionally left blank							

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
 No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 6

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6 NO. 1120060535

8/11

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
009	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	26.6	O
010	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	22.7	O
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	22.8	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	90.4	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.5	O
014	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.4	O
015	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.4	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.1	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	26.9	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	111.1	O
以下空白	This space intentionally left blank		
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 7

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report— Appendix 7

NO. 1120060535

9/11

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
019	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
020	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
023	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
024	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
以下空白	This space intentionally left blank		
备注: D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 8

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8 NO. 1120060535


10/11

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0

备注: D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix NO. 1120060535



报告结束